

Баннер литой Backlit, BlackBack и Blackout

Армированная полиэстеровая сеть в ПВХ

Поверхность	мат / полумат		
Намотка	50 м		
Плотность	Backlit	BlackBack,	Blackout,
	440 гр, мат	450 гр, полумат	440 / 620 гр, мат, двуст.
Ширины	1.6 / 3.2 м	1.6 / 2.2 / 2.5 / 3.2 / 4.2 / 5.0 / 5.1 м	3.2 м
Печать	(ECO)SOL / UV		

ПРИМЕНЕНИЕ

Backlit обладает высокой степенью светопропускания и широко используется в indoor и outdoor рекламе в конструкциях с задней подсветкой, например, в световых коробах. Black Back имеет обратную черную сторону, благодаря чему изображение не просвечивает, баннер используется для печати растяжек и декораций. Blackout имеет черный внутренний слой, баннер не пропускает свет и чаще всего используется для двусторонней печати растяжек над дорогой.

Продукты подходят для цифровой печати с использованием сольвентных, экосольвентных и UV-чернил. Лучший результат достигается при печати экосольвентными чернилами.

Параметр	Ед.Изм.	Backlit	BlackBack	Blackout	Blackout
Вес	Гр/м ²	440 ± 15	450 ± 15	440 ± 15	620 ± 15
Плотность нити	Денье	250 x 250	1000 x 1000	250 x 250	500 x 500
Плотность плетения	нитей/2,54см ²	38 x 38	18 x 18	36 x 36	28 x 28
Прочность на растяжение по основе	Н/5см	2750	2108	1400	2230
Прочность на растяжение по утку	Н/5см	2700	1890	1000	1700
Прочность на разрыв по основе	Н/5см	380	147	90	140
Прочность на разрыв по утку	Н/5см	330	172	100	160
Прочность при отслаивании	Н/5см	≥40	≥40	≥40	≥45
Температура эксплуатации (летний)	°С	0~ +45	0~ +45	0~ +45	0~ +45
Температура эксплуатации (зимний)	°С	-20 ~ 0	-20 ~ 0	-20 ~ +0	-20 ~ 0

ХРАНЕНИЕ

Материал должен храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке. Не допускается подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.

Условия хранения

Температура	от 3 до 24 °C
Относительная влажность	50 - 60%

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуемая температура воздуха при печати сольвентными чернилами для достижения наилучшего результата должна составлять 24 ± 2 °C, относительная влажность - 50%.

Перед нанесением печати, баннер необходимо заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать. Рекомендуется переместить материал как минимум за 1 час до начала печати.

Рекомендуемая температура прогрева оборудования: 30 – 45 °C.

Перед печатью рекомендуется протестировать чернила на совместимость.

ГАРАНТИЯ

Срок хранения – 18 месяцев, при соблюдении условий хранения.

Срок службы – 6 месяцев.

ВАЖНО!

Представленная информация отражает средние, минимальные, или максимальные значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного продукта для своих целей.