

Баннер литой Frontlit

Армированная полиэстеровая сеть в ПВХ

Поверхность	полумат			
Намотка	50 м			
Плотность	400 гр	400 S гр	440 гр	510 гр
Ширины	1,1 / 1,37 / 1,6 / 2,2 / 2,5 / 3,2 м	1,6 / 2,2 / 2,5 / 3,2 м	0.914 / 1.1 / 1.37 / 1.6 / 2.2 / 2.5 / 3.2 м	0.914 / 1.0 / 1.1 / 1.37 / 1.6 / 2.2 / 2.5 / 3.2 м
Печать	(ECO)SOL / UV			

ПРИМЕНЕНИЕ

Широко используется в outdoor и indoor рекламе. Применяется в рекламных конструкциях с наружной (искусственной или естественной) подсветкой: оформление вокзалов и стадионов, широкоформатная реклама на щитах и стенах, растяжки и плакаты, и пр.

Продукты подходят для цифровой печати с использованием сольвентных, экосольвентных и UV-чернил. Лучший результат достигается при печати экосольвентными чернилами.

Параметр	Ед.Изм.	400	400 S	440	510
Вес	Гр/м ²	400 ± 15	380±15	440 ± 15	510 ± 15
Плотность нити	Денье	1000x1000	840x840	1000x1000	1000x1000
Плотность плетения	нитей/2,54см ²	16 x 16	16 x 16	18 x 18	18 x 18
Прочность на растяжение по основе	Н/5см	2000	1954	2200	2350
Прочность на растяжение по утку	Н/5см	1725	1506	1850	2000
Прочность на разрыв по основе	Н/5см	130	134	140	152
Прочность на разрыв по утку	Н/5см	150	152	163	179
Прочность при отслаивании	Н/5см	≥40	≥40	≥40	≥40
Температура эксплуатации (лето)	°С	0~ +50	0~ +50	0~ +50	0~ +50
Температура эксплуатации (зима)	°С	-20~ 0	-20~ 0	-20~ 0	-20~ 0

ХРАНЕНИЕ

Материал должен храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке. Не допускается подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.

Условия хранения

Температура	от 3 до 24 °C
Относительная влажность	50 - 60%

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуемая температура воздуха при печати сольвентными чернилами для достижения наилучшего результата должна составлять 24 ± 2 °C, относительная влажность - 50%.

Перед нанесением печати, баннер необходимо заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать. Рекомендуется переместить материал как минимум за 1 час до начала печати.

Рекомендуемая температура прогрева оборудования: 30 – 45 °C.

Перед печатью рекомендуется протестировать чернила на совместимость.

ГАРАНТИЯ

Срок хранения – 18 месяцев, при соблюдении условий хранения.

Срок службы – 6 месяцев.

ВАЖНО!

Представленная информация отражает средние, минимальные, или максимальные значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного продукта для своих целей.